

StabilE.CO.[®]

Tubazioni strutturate in PVC-U per sistemi di canalizzazione e fognature ad anello elastomerico secondo norma UNI EN 13476-2

CONDIZIONI DI IMPIEGO: Le condizioni d'impiego dei tubi previsti nella norma UNI EN 1401 sono le seguenti:



Classe di rigidità SN4 (CR 4) KN/m²

- Temperatura massima permanente dei liquidi trasportati 40°C;
- minimo ricoprimento sulla generatrice superiore del tubo 0,80 m;
- massimo ricoprimento sulla generatrice superiore del tubo 6,00 m;
- traffico stradale 18 t/asse;
- trincea stretta;
- opera di posa corretta.

Classe di rigidità SN8 (CR 8) KN/m²

- Temperatura massima permanente dei liquidi trasportati 40°C;
- minimo ricoprimento sulla generatrice superiore del tubo 0,80 m;
- massimo ricoprimento sulla generatrice superiore del tubo 6,00 m;
- traffico stradale 18 t/asse;
- trincea stretta;
- opera di posa corretta.

Classificazione degli scavi

Tipo di trincea	B	
Trincea stretta	$\leq 3 D$	$< H/2$
Trincea larga	$> 3 D$ $< 10 D$	$< H/2$
Trincea infinita	$\geq 10 D$	$\geq H/2$

D = diametro esterno del tubo.

B = larghezza della trincea a livello della generatrice superiore del tubo.

H = altezza del riempimento a partire dalla generatrice superiore del tubo.

PROFONDITÀ DELLA TRINCEA

La profondità della trincea è determinata dalla pendenza da imporre alla tubazione e/o alla protezione che si intende fornire alla medesima. La profondità, in generale, deve essere maggiore di entrambi i seguenti valori: $H \geq 1,0$ m e $\geq 1,5 D$ per tubi sotto traffico stradale o sotto terra pieno.

Negli altri casi sarà: $H \geq 0,5$ m e $\geq 1,5 D$.

Non possono essere comunque utilizzati tubi per $H \leq 0,8$ m.

La larghezza minima del fondo è di norma:

$B = D + 0,5$ m (per $D \leq 400$ mm) e $B = 2 D$ (per $D \geq 500$ mm).

PER UNA CORRETTA POSA CONSULTARE LA NOSTRA RACCOMANDAZIONE SULLE FOGNATURE SUL NOSTRO SITO WWW.STABILPLASTIC.IT

CLAUSOLA IIP - L'acquirente, per quanto riguarda i prodotti a marchio, è tenuto a consentire l'accesso dei funzionari dell'Istituto Italiano dei Plastici per esami e verifiche di conformità alle norme.



ECO/4 SN4 SDR 41

Applicazione - U - RIGIDITÀ CONFORME UNI EN 1401 SN 4



Norma
UNI EN 13476-2

Ø esterno mm		110	125	160	200	250	315	400	500*
spessore mm		3,2	3,2	4,0	4,9	6,2	7,7	9,8	12,3
TUBI da m 5 •	€	46,56	53,21	75,24	115,08	183,00	290,10	470,28	746,46
• Pari a € mt/lin.	€	9,31	10,64	15,05	23,02	36,60	58,02	94,06	149,29
TUBI da m 3	€	31,38	33,37	50,75	77,65	123,50	195,80	-	-
TUBI da m 2	€	21,32	24,36	37,06	56,71	-	-	-	-
TUBI da m 1	€	11,68	13,36	20,30	31,06	-	-	-	-
TUBI da m 0,5	€	11,68	13,36	20,30	31,06	-	-	-	-
Imballo bancale pz		105	85	52	30	20	12	9	-

1 guarnizione standard a corredo con ogni tubo

*commercializzato



ECO/8 SN8 SDR 34

Applicazione - U - RIGIDITÀ CONFORME UNI EN 1401 SN 8



Norma
UNI EN 13476-2

Ø esterno mm		110	125	160	200	250	315	400	500*
spessore mm		3,2	3,7	4,7	5,9	7,3	9,2	11,7	14,6
TUBI da m 6 •	€			108,50	166,00	258,52	418,93	687,04	1052,44
• Pari a € mt/lin.	€			18,08	27,67	43,09	69,82	114,51	175,41
TUBI da m 3	€			61,03	93,37	145,42	235,64	386,47	-
Imballo bancale pz		105	85	52	30	20	12	9	-

1 guarnizione standard a corredo con ogni tubo

*commercializzato



ANELLI DI GOMMA A LABBRO mod. HB-FIX vedi listino raccordi con giunzione ad anello elastomerico a pag. 15



TUBETTO LUBRIFICANTE vedi listino raccordi con giunzione ad anello elastomerico a pag. 15

€/cad.